



432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 30

тел./факс (8422)27-80-59

simkraski@mail.ru

<http://ognezazchitnyekraski.simkraski.ru>

Грунт PROMIX глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

ГОСТ Р 52020-2003 ТУ 2310-001-12551923-2017

Область применения: Грунт PROMIX глубокого проникновения рекомендован для грунтования непрочных, осыпающихся, сильно впитывающих поверхностей с целью их укрепления и снижения впитывающей способности; для крепких оснований с целью увеличения адгезии при выполнении различных видов работ (оштукатуривание, шпатлевание, нанесение декоративной отделки, окрашивание, наклейка обоев); перед нанесением выравнивающих наливных смесей, плиточных клеев, полимерных гидроизоляционных мастик и т.д. Предназначен для обработки оснований - бетона, известняковых, гипсовых и цементных штукатурок, кирпича, природного камня, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, шлакоблоки, цементных и гипсовых стяжек и т.д. Для наружных и внутренних работ.

Состав: Водная дисперсия полимеров (тонкодисперсный акриловый латекс), антисептик, функциональные добавки, вода.

Свойства:

- повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов
- укрепляет основание, повышает адгезию
- снижает впитывающую способность основания
- экологически чистый продукт
- диапазон эксплуатации покрытия от -60 °C до +80 °C

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Основание должно быть сухим и чистым от пыли, грязи, жиров, непрочно держащихся старых покрытий и т.д. Перед разбавлением перемешать. Сильно впитывающие основания грунтовать в два слоя. При грунтовании прочных слабовпитывающих оснований перед оклеиванием обоями допускается разбавление грунта универсальной водой в соотношении:

	Разбавление (грунт : вода)
Под обои	1 : 2

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от +5 °C
- относительная влажность воздуха не более 80 %
-

Время высыхания:

- 2 - 4 часа при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Расход:

- при однократном нанесении — 100 - 150 г/м², зависит от впитывающей способности поверхности.

Транспортирование и хранение:

- хранить в плотно закрытой заводской таре
- рекомендуется транспортировать и хранить при температуре не ниже +5 °C, допускается 5 -кратное замораживание общей продолжительностью не более 3-х недель, для приведения грунта в рабочее состояние необходимо его поставить в теплое помещение и дать отогреться.
- **ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** принудительно нагревать грунт с использованием различных нагревательных приборов, это приведет к утрате состава технических и технологических свойств.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства (дата производства указана на этикетке)

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- при попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- хранить в недоступном для детей месте

Производитель гарантирует качество и долговечность покрытия только при строгом выполнении требований данной инструкции

Технический директор

Н. В. Сурина