



432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 30

тел./факс (8422)27-80-59

simkraski@mail.ru

<http://lognezazchitnyekraski.simkraski.ru>



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краска фасадная «М2»

ТУ 2310-001-18174901-2013

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АГ92.Н07238

Экспертное заключение № 1848 Р. н. 6082 от 20.12.2013 г.

Состав:

Акриловые сополимеры в органическом растворителе, пигменты и наполнители, специальные добавки.

Свойства:

- после высыхания краска образует гладкую матовую поверхность
- атмосферостойкая
- образует покрытие с длительным сроком эксплуатации (не менее 10 лет)
- после высыхания не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду
- обладает высокой адгезией
- проста в применении и нанесении
- колеруется в любой цвет
- диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С

Область применения:

Предназначена для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений из кирпича, бетона, железобетона, оштукатуренных поверхностей, древесных материалов (дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ, фанера). Краску можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

Старые покрытия проверить на совместимость и прочность – окрасить небольшой участок и подождать 1-2 часа. В случае отслоения удалить старую краску.

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается растворителем сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Неровности, впадины, трещины и сколы зашпаклевать. Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить растворителем, но не более 5 % от объема краски.

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от минус 15 °С до плюс 30 °С

Время высыхания:

- 1 час при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %

Расход:

При нанесении в два слоя 350-400 г/м²

Растворитель:

Уайт-спирит, толуол, ксилол (или их смеси)

Транспортирование и хранение:

- в плотно закрытой заводской таре
- при температуре от минус 25 °С до плюс 30 °С
- гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
- дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

- беречь от огня
- краска относится к классу пожароопасных материалов
- при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- хранить в недоступном для детей месте

Утилизация:

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву