

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00288**

(номер сертификата соответствия)

028395

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ОГНЕСИБ». ОГРН 1185476010763. Юридический адрес: Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 72г, кв.6. Тел./факс: 8 (383) 286-65-66, info@ognesib.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «ОГНЕСИБ». ОГРН 1185476010763. Юридический адрес: Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 72г, кв.6. Тел./факс: 8 (383) 286-65-66, info@ognesib.ru. Адрес производства: РФ, 432025, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 55/11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел./факс: 8 (495) 645-52-60.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.1

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции. Позволяющая провести
идентификацию)

Состав огнезащитный (огноразрушаемый) для металлоконструкций ВОКА-КОНСТРУКТИВ (конструктивная огнезащита) «Тип-2», выпускаемый ООО «ОГНЕСИБ» по ТУ 2310-001-25178207-2018. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»: см. приложения на бланках: № 003680, № 003681

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№: 130Д-18 от 26.09.2018г., 131Д-18 от 27.09.2018г., 132Д-18 от 28.09.2018г., 133Д-18 от 01.10.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган
По сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ТУ 2310-001-25178207-2018..Акт о результатах анализа состояния производства № 19 АП-18 от 03.09.2018г. Орган по сертификации ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.10.2018г. по 09.10.2023г.

Копия для ознакомления



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00288**
(номер сертификата соответствия)

003680
(учетный номер бланка)

1. Сводная таблица показателей для состава огнезащитного (органорастворимого) для металлоконструкций
ВӨКА-КОНСТРУКТИВ (конструктивная огнезащита) «Тип-2».
Приведенная толщина металла 2,4 мм ГОСТ 26020-83 № профиля 12Б1 высота профиля 1700 мм

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм	Расход без учета потерь, кг/м ²	Грунтовка антикоррозионная ГФ- 021ГОСТ 25129-82 мм, не менее:	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
2,4	5,06	4,3	0,05	3-я группа огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 90 минут).
2,4	8,92	7,58	0,05	2-я группа огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 120 минут).

2. Сводная таблица показателей для состава огнезащитного (органорастворимого) для металлоконструкций
ВӨКА-КОНСТРУКТИВ (конструктивная огнезащита) «Тип-2».
Приведенная толщина металла 3,4 мм ГОСТ 26020-83 № профиля 20Б1 высота профиля 1700 мм

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм	Расход без учета потерь, кг/м ²	Грунтовка антикоррозионная ГФ- 021ГОСТ 25129-82 мм, не менее:	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
3,4	3,19	2,71	0,05	3-я группа огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 90 минут).
3,4	5,31	4,51	0,05	2-я группа огнезащитной эффективности (время достижения опытного образца предельного состояния не менее 120 минут).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев
А.Е. Лебедев

**Копия для
ознакомления**
А.Н. Ерофеев
А.Е. Лебедев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00288**

(номер сертификата соответствия)

003681

(учетный номер бланка)

3. Сводная таблица показателей для состава огнезащитного (органорастворимого) для металлоконструкций
ВӨКА-КОНСТРУКТИВ (конструктивная огнезащита) «Тип-2».
Приведенная толщина металла 5,8 мм ГОСТ 26020-83 № профиля 50Б2 высота профиля 1700 мм

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм	Расход без учета потерь, кг/м ²	Грунтовка антикоррозионная ГФ- 021ГОСТ 25129-82 мм, не менее:	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
5,8	1,57	1,33	0,05	-я группа огнезащитной эффективности (время достижения пытного образца предельного состояния не менее 90 минут).
5,8	2,39	2,03	0,05	-я группа огнезащитной эффективности (время достижения пытного образца предельного состояния не менее 120 минут)

4. Сводная таблица показателей состава огнезащитного (органорастворимого) для металлоконструкций
ВӨКА-КОНСТРУКТИВ (конструктивная огнезащита) «Тип-2».
Приведенная толщина металла 8,2 мм ГОСТ 26020-83 № профиля 40ШЗ высота профиля 1700 мм

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм	Расход без учета потерь, кг/м ²	Грунтовка антикоррозионная ГФ- 021ГОСТ 25129-82 мм, не менее:	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
8,2	1,00	0,85	0,05	3-я группа огнезащитной эффективности (время достижения пытного образца предельного состояния не менее 90 минут).
8,2	1,43	1,21	0,05	2-я группа огнезащитной эффективности (время достижения пытного образца предельного состояния не менее 120 минут).



Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Копия для

ознакомления

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев